

## Polyolefin Schrumpfschlauch 3:1, selbstverklebend, -55°C bis +110°C

### Beschreibung:

- Polyolefin Schrumpfschlauch aus schwer entflammbarem Material
- **Klebebeschichteter** Schrumpfschlauch
- Schrumpfrate 3:1 / Schrumpf-Temperatur min. +120°C
- Ausgezeichnete elektrische, chemische und physikalische Eigenschaften
- REACH / RoHS3 konform
- Zolltarifnummer: 39173200

### Anwendung:

- Isoliert und schützt stromgeführte Kabel, Kabelbäume, Lötverbindungen und Bauteile in elektrischen und elektronischen Anlagen
- Hauptsächlich in der Elektronik-, Telekommunikations-, Automobil-, Schifffahrts- und sonstigen Fertigungsindustrie eingesetzt.
- Vielseitig einsetzbar, biegsam und schrumpfend

Technische Daten	Testmethode	Einheit	Ergebnis
Zugfestigkeit	IEC 811-1-1	MPa	15
Reißdehnung	IEC 811-1-1	%	400
Betriebstemperatur	Außenmantel	°C	-55°C bis +110°C
Min Schrumpftemperatur		°C	+120°C
Längenänderung	ASTM-D 2671	%	max. 15%
Durchschlagsfestigkeit	VDE 0303 Teil 2	KV/mm	21

### Lagerung:

Diese Schläuche werden am optimalsten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert. Wir empfehlen, eine Stapelhöhe von 80 cm nicht zu überschreiten. Bei einer Lagerzeit bis zu einem Jahr werden die dielektrischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften garantiert.